



CARATTERISTICHE TECNICO/COMMERCIALI

IBITECH 267- 015

Опис : нетканый материал из синтетических волокон, усиленный полипропиленом, просичений синтетическими каучуками, розчиненими у воді. Використовується як устілка взуття. Має у складі антибактеріальний матеріал, який видаляє

неприємні запахи

DESCRIZIONE : non tessuto di fibre sintetiche, rinforzato con supporto di polipropilene, impregnato con resine sintetiche in acqua. Particolarmente indicato come sottopiede di cucitura strobel per la realizzazione di scarpe con suola montata o iniettata in PVC. L'articolo contiene una quantità di antibatterico tale da conferire all'articolo una completa protezione dall'attacco di muffe e batteri. Le proprietà antimicotiche ed antibatteriche di questo prodotto garantiscono, inoltre, l'assenza di cattivi odori.

Склад : 60% синтетичні фібри, 20% синтетичні каучуки, 20% підсілювач з пропілену

COMPOSIZIONE: 60% Fibre sintetiche, 20% Resine sintetiche, 20%Rinforzo in polipropilene

TEST	METODO DI PROVA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORI TIPICI
PESO gr/m2 Вага	BN01	UNI EN ISO 2286-2	440
SPESSORE mm Товщина	BN02	UNI ISO 2589	1.5
RESISTENZA ORDITO kg/5cm	BN03	UNI EN 29073-3	MIN 80
RESISTENZA TRAMA kg/5cm	BN03	UNI EN 29073-3	MIN 80
ALLUNGAMENTO ORDITO %	BN03	UNI EN 29073-3	MAX 30
ALLUNGAMENTO TRAMA %	BN03	UNI EN 29073-3	MAX 30

I dati suddetti sono valori medi ed indicativi. I risultati sono stati ottenuti presso il laboratorio delle INDUSTRIE BIAGIOLI S.p.A di Prato seguendo sia metodologie unificate che metodi interni. Le INDUSTRIE BIAGIOLI S.p.A. si riservano di cambiare i parametri suddetti senza obbligo di preavviso.

Prato, 11/05/2021



PRODUCT REPORT

IBITECH 267- 015

DESCRIZIONE : non woven based on synthetic fibres with polypropylene scrim, impregnated with synthetic resin in water dispersion. It is particularly suitable as strobil stitching insole material for cemented or PVC injected application. This article contains a quantity of antibacterial product and this quantity, guarantees a full protection from molds and bacteria. The antifungal and antibacterial qualities also ensure the absence of bad smells

COMPOSIZIONE: 60% Synthetic fibres, 20% Synthetic resin, 20% Polypropylene textile

TEST	METODO DI PROVA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORI TIPICI
WEIGHT gr/m2	BN01	UNI EN ISO 2286-2	440
THICKNESS mm	BN02	UNI ISO 2589	1.5
BREAKING LOAD ALONG kg/5cm	BN03	UNI EN 29073-3	MIN 80
BREAKING LOAD ACROSS kg/5cm	BN03	UNI EN 29073-3	MIN 80
ELONGATION AT BREAKING LOAD ALONG %	BN03	UNI EN 29073-3	MAX 30
ELONGATION AT BREAKING LOAD ACROSS %	BN03	UNI EN 29073-3	MAX 30

I dati suddetti sono valori medi ed indicativi. I risultati sono stati ottenuti presso il laboratorio delle INDUSTRIE BIAGIOLI S.p.A di Prato seguendo sia metodologie unificate che metodi interni. Le INDUSTRIE BIAGIOLI S.p.A. si riservano di cambiare i parametri suddetti senza obbligo di preavviso.

Prato, 11/05/2021