



CARATTERISTICHE TECNICO/COMMERCIALI

X22- 140 0A1

нетканый материал стабилизированный температурой з натуральной вовни та поліестерової фібри
DESCRIZIONE : tessuto non tessuto stabilizzato a temperatura realizzato con lana e fibre in poliestere termoformabili accoppiato a un velluto nero. Ideale per la realizzazione di imbottiture.
продубльований чорним велюром. Ідеально як наповнювач чи підкладка

COMPOSIZIONE: **Основа : 60% поліестер, 40% вовна. Велюр : 100% поліестер**
Feltro : 60% Poliestere , 40% Lana. Velluto : 100% Poliestere

TEST		METODO DI PROVA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORI TIPICI
PESO	gr/m2 Вага	BN01	UNI EN ISO 2286-2	520
SPESSORE	mm Товщина	BN02	DIN 53855	6.5
DENSITA'	Kg/cm3 Плотність	/	/	80
RESISTENZA TERMICA	m2 k /W Тепловий супротив		ISO 11092-2014	0.25

I dati suddetti sono valori medi ed indicativi. I risultati sono stati ottenuti presso il laboratorio delle INDUSTRIE BIAGIOLI S.p.A di Prato seguendo sia metodologie unificate che metodi interni. Le INDUSTRIE BIAGIOLI S.p.A. si riservano di cambiare i parametri suddetti senza obbligo di preavviso.

Prato, 25/11/2022



PRODUCT REPORT

X22- 140 0A1

DESCRIPTION : non woven textile stabilized to temperature whit wool and polyester based on thermoformable fibers. Coupled with black velvet. It is suitable to realize padding.

COMPOSITION: Felt :60% Polyester , 40% Wool, Velvet : 100% Polyester

TEST	METHOD	STANDARD	TYPICAL VALUES
WEIGHT gr/m2	BN01	UNI EN ISO 2286-2	520
THICKNESS mm	BN02	DIN 53855	6.5
DENSITY kg/cm3	/	/	80
THERMAL RESISTANCE m2 k/W	/	ISO 11092-2014	0.25

The above mentioned data are medium and indicative. The results have been obtained by INDUSTRIE BIAGIOLI SPA laboratory, according to standardized methodologies and home methods. Industrie Biagioli Spa reserve themselves the right to change the above mentioned parameters without the obligation to notice it.

Prato, 25/11/2022